



ДЕКОРАТИВНЫЕ
ШТУКАТУРКИ
И ПОКРЫТИЯ

FINISH MATT

Двухкомпонентный
полиуретановый матовый лак



FINISH MATT – (компонент А) – матовый полиуретановый защитный лак на водной основе, не желтеет со временем. После надлежащего высыхания лак обеспечивает повышенную механическую стойкость к истиранию и мелким царапинам. **FINISH MATT** (Компонент В) – отвердитель на основе полизицианата нового поколения для полиуретанового лака **FINISH MATT** (компонент А), используется для увеличения химической стойкости покрытия.

Применяется для внутренней и внешней отделки, защиты минеральных поверхностей: бетон, минеральный камень, и декоративные штукатурки. Также данный продукт может применяться для дополнительной защиты любых покрытий на водной основе (ВД краски, декоративные штукатурки) изготовленных на акриловых или полиуретановых полимерах для придания им повышенной механической прочности.

FINISH MATT - можно применять для лакирования массива дерева, мебели из дерева, напольных деревянных покрытий (паркет, паркетная доска).



san-marito.ru



 [YouTube](https://www.youtube.com/c/SanMarito)

НАНЕСЕНИЕ

Проверить состояние поверхности. Убедиться, что поверхность подготовлена и просушена.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ нанесение лака на влажные субстраты! Для укрепления сильно впитывающих минеральных поверхностей, рекомендуется нанести на поверхность специальные укрепляющие материалы, например грунтовку глубокого проникновения San Marito Base Primer.

Деревянные поверхности должны быть сухими, без масляных или смольных загрязнений, для лучшего эстетического вида – зашлифованы.

Температура окружающей среды: мин.+10°C/макс.+35°C

Относительная влажность воздуха: < 75%

Температура поверхности: мин.+5°C/макс.+35°C

Влажность поверхности: <10%.

Перед применением:

- тщательно перемешать Компонент А, возможен не плотный осадок на дне емкости;
- Компонент А (полиуретановый лак) смешать с Компонентом В (отвердитель) в пропорции 10:1 (10 частей лака и одну часть отвердителя);
- снова тщательно перемешать.

Лак необходимо использовать в течении 1 часа после смешивания компонентов!

Лак наносить в несколько слоев. Выдержка между слоями – не менее 3-х часов.

Межслойная шлифовка по необходимости.

Избегайте нанесения материала при наличии влажности на поверхности и при прямом попадании солнечных лучей.

Осторожная эксплуатация поверхности допускается через 72 часа после нанесения последнего слоя лака. Влажная уборка рекомендуется не ранее, чем через 7 дней.

Полная полимеризация и набор прочности происходит через 21 день.

Инструменты: кисть, валик, распылитель.

Разведение: водой не более 5%.

Технические параметры

FINISH MATT

| | |
|--|---|
| Тип | двуокомпонентный полиуретановый лак |
| Область применения | для наружных и внутренних работ |
| Базовый цвет | бесцветный |
| Эффект | подчеркивает природную текстуру материалов, обеспечивает повышенную механическую стойкость к истиранию, мытью СМС и мелким царапинам |
| Степень блеска | матовый |
| Колеровка | не колеруется |
| Расход | 50-70 мл/м ² в один слой |
| Рекомендованное количество слоёв | несколько |
| Время до нанесения следующего слоя, час. | 3 |
| Высыхание «на отлип» при t° С от +25°С и влажности до 65%, час | 2 |
| Полная полимеризация, сут. | 21 |
| Устойчивость к щелочам по UNI 10795 | устойчив |
| Уход за поверхностью | мойка водой под давлением и с использованием СМС |
| Связующее | водная полиуретановая дисперсия |
| Наполнитель | минеральный |
| Разбавитель | вода |
| Рабочие инструменты для нанесения | кисть, валик, распылитель |
| Экологичность | содержит малое количество летучих веществ, не содержит алкилфенолэтоксилатов. Хранить вдали от детей. Не выбрасывать остатки материала в канализацию. Использовать защитную одежду и перчатки при работе с материалом. При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу |
| Температура нанесения, °С | от +10°С до +35°С |
| Влажность при нанесении, % | Не выше 75% |
| Температура хранения, °С | от +5 °С до +30°С |
| Срок годности в оригинальной таре, мес | 24 |
| Фасовка, кг | Компонент А – 1 л, Компонент В – 100 гр. |
| После смешивания компонентов использовать лак в течении, час | 1 |