




ДЕКОРАТИВНЫЕ
ШТУКАТУРКИ
И ПОКРЫТИЯ

MARMORINO

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА
С ЭФФЕКТОМ
ПРИРОДНОГО КАМНЯ



Уникальное сочетание декоративных свойств венецианской и фактурной штукатурки позволяет создавать неповторимый интерьер с различными декоративными решениями.

Легко справляется со сложными задачами: поверхность с эффектом шлифованного и полированного камня; с кратерами и перепадами уровней рельефа, но гладкого и часто блестящего. Штукатурка Marmorino не только обеспечивает эффективный результат, но и упрощает процесс работы. Можно добиться глянца и гладкости без применения венецианской штукатурки поверх фактурной, то есть избежать многослойности, достаточно отполировать сам фактурный материал.

НАНЕСЕНИЕ

Наносить на ровную, прочную, подготовленную поверхность. Основания на базе гипсовых строительных смесей, слабые и мелящиеся основания укрепить грунтовкой **Base Primer**. Неровные поверхности выровнять шпатлевкой **Arte Mastice** и отшлифовать наждачной бумагой. Для идеальной адгезии нанести грунт **Base Concentrato** (в разведении 1:9), затем – **Quarzo Primer**.

Перед применением штукатурку тщательно перемешать. Для нанесения использовать профессиональные нержавеющие инструменты (шпатель, кельма). Первый слой материала наносить, равномерно распределяя продукт по всей поверхности. После полного высыхания первого слоя (6–8 часов) наносить второй слой материала, одновременно уплотняя поверхность. Для придания покрытию особых декоративных, а также водоотталкивающих и защитных свойств в качестве финишного покрытия нанести лак для минеральных поверхностей.



san-marito.ru



 YouTube

| Технические параметры | Marmorino |
|---|---|
| Тип | штукатурка декоративная |
| Область применения | внутренняя поверхность стен |
| Базовый цвет | белый |
| Эффект | сочетание венецианской и фактурной штукатурки |
| Степень блеска | матовый, глянцевый |
| Колеровка | водоразбавимыми пигментными пастами |
| Уход за поверхностью | влажное протирание |
| Расход, кг/м ² | 1,5 |
| Рекомендованное количество слоёв | 2 |
| Время до нанесения следующего слоя, час. | 6-8 |
| Полное высыхание при +20 °С и влажности 65%, час. | 6-8 |
| Полная полимеризация, сут. | 7 |
| Сухой остаток, % | 71% |
| Связующее | |
| Пигмент | |
| Наполнитель | известь |
| Разбавитель | вода |
| Рабочие инструменты для нанесения | шпатель, кельма |
| Экологичность | Продукция не содержит вредных веществ, пожаровзрывобезопасна, использованное сырье безопасно для человека и окружающей среды, безвредная утилизация отходов |
| Температура нанесения, °С | Температура окружающей среды и поверхности нанесения не ниже +8 °С |
| Влажность при нанесении, % | Не выше 80% |
| Температура хранения, °С | Температура транспортировки и хранения от +5 °С до +40 °С |
| Срок годности, мес. | 12 |
| Фасовка, кг | 7 кг и 15 кг |